

6. ZALIEVACIE HMOTY VUKUR/ Polyuretány/ **VUKUR OM 33n**

CABLES



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH

- s obsahom retardéra horenia

Použitie:

VUKUR OM 33n polyuretánová zalievacia látka vytvrdzovaná pri izbovej teplote s nízkou exotermnou teplotou. Neobsahuje rozpúšťadlá. Je vhodný na výplň dutín, najmä na stavbu elektrických zariadení, kde sa požadujú zalievacie látky bez vnútorného pnutia, s dobrými elastickými a elektroizolačnými vlastnosťami, s dobrou tepelnou vodivosťou. Je vhodný na zlievanie transformátorov a elektroniky. Vďaka vysokej fažnosti je vhodný na zlievanie materiálov s rôznym koeficientom tepelnej rozfánosti. Teplotná odolnosť 130 °C.

Charakteristika:

Zalievacia látka s pružnosťou tvrdej gumeny. Dvojzložková zalievacia látka obsahuje polyolovú zložku VUKOL 033n and tvrdivo VUKIT M, zmiešané v hmotnostnom pomere 100:23.

Technické údaje:

		VUKOL 033n	VUKIT M
Viskozita pri 25 °C	[mPa.s]	3000 - 3500	85 - 135
Počiatocná viskozita zmesi pri 25 °C	[mPa.s]		2000 - 3000
Bod vzplanutia	[°C]	>200	>200
Doba spracovania: 1 kg zmesi pri 23 °C	[h]		0,5
Farba			zelená
Pomer miešania s tvrdivom			100:23
Čas vytvrdzovania pri 23 °C	[h]		min. 16



F-11.1.22-26-2/11sk

VUKI
SINCE 1950

6. ZALIEVACIE HMOTY VUKUR/ Polyuretány/ **VUKUR OM 33n**

CABLES



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH

- s obsahom retardéra horenia

Vlastnosti VUKUR OM 33 n po 14 dňoch vytvrdzovania pri 23 °C :

Hranica pevnosti v fahu	[MPa]	4,4 - 6,1
Ťažnosť pri pretrhnutí	[%]	31 - 35
Elektrická pevnosť pri 23 °C testované na vzorke s hrúbkou 2 mm	[kV/mm]	22 - 27
Vnútorná rezistivita pri 23 °C	[Ω .m]	$9,3 \cdot 10^{11}$
Tvrdosť/Shore		A87
- po ponorení do vody na 24 h	[Ω .m]	$7,1 \cdot 10^{11}$
- po ponorení do vody na 10 dní	[Ω .m]	$9,0 \cdot 10^{10}$
Povrchová rezistivita	[Ω]	$3,1 \cdot 10^{15}$
- po ponorení do vody na 24 h	[Ω]	$2,1 \cdot 10^{15}$

Balenie a skladovanie:

V 22 kg nádobách, resp. podľa dohody. Z hľadiska dopravy VUKOL 033n nie je zaradený ako nebezpečný tovar.

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Poskytnuté údaje spadajú do normálneho intervalu vlastností výrobku a súvisia iba so špecifickým menovaným materiáлом. Uvedené údaje nemusia platí pre materiál používaný v kombinácii s inými materiálmi alebo príslušníkmi alebo v inom procese, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Poskytnuté údaje by nemali byť používané na stanovenie limitov alebo používané samostatne ako základ pre vzorku: nie sú určené k náhrade akéhokoľvek testovania, ktoré by mohlo byť potrebné k uskutočneniu rozchodu, či je pre Vás špecifický materiál vhodný na Vaše osobitné účely. Vzhľadom k tomu, že VUKI nemôže predvídať všetky varianty podmienok koncretného použitia výrobku, VUKI neposkytuje záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkolvek použitím týchto informácií. Nič v tejto publikácii sa nepovažuje za povolenie na použitie alebo odporúčanie k používaniu akýchkolvek patentových práv.

VUKI
SINCE 1950

F-11.1.22-26-2/11sk

VUKI a.s., Rybničná 38, SK-831 07 Bratislava, Tel: 421 2 4488 2824, 49213 231, 49213 213, Fax: 421 2 4488 1041,

email:info@vuki.sk, www.vuki.sk

6./ 6. 1 / 5